

시험 성적서



한국화재보험협회 부설
방재시험연구원

성적서번호 : GK2020-0317
페이지 1 (총 6)



우) 12661 경기도 여주시 가남읍 경충대로 1030 TEL) 031-887-6600 FAX) 031-887-6610



1. 의뢰인

- 업체(기관)명 : (주)원 코 대표자 이연세
- 주 소 : 경상북도 경산시 진량읍 공단6로 65
- 접수일자 : 2020. 05. 19.

2. 시험품목 : Reflextherm[30T]

3. 시험일자 : 2020. 07. 01. - 07. 02.

4. 시험용도 : 난연고시에 따른 성능평가(유효기간 : 발급일로부터 1년간 유효)

5. 시험방법 : 국토교통부 고시 제2020-263호 불연재료 (KS F ISO 1182, KS F 2271)

6. 시험환경 : 온도 : (20 ± 3) °C, 습도 : (55 ± 5) % R.H.

7. 시험결과 : 불연재료에 적합

시험명			시험체 번호			1	2	3	기 준	비 고
불연재료	불연성	가열로 내의 최고온도와 최종평형온도의 차(K)				1.8	1.2	1.3	20 K초과 상승하지 않을 것	세부내용 : "시험내용" 참조
		질량감소율(%)				1.7	1.5	1.6	30 % 이하	
	가스 유해성	취의 평균행동정지 시간(min : s)				14:26	14:53		9 min 이상	

※ 시험체구성 : AL35 0.035 mm + 접착제 + E-Glass Fiber Needle Mat 29.97 mm + 접착제 + AL35 0.035 mm

* 이 성적서의 내용은 시험 의뢰인에 의해 제공된 시료에 한하며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

확 인	실무자	승인자(기술책임자)
	성 명 : 진영화 (서명)	성 명 : 장우빈 (서명)

한국인정기구 인정 한국화재보험협회 부설
방재시험연구원 장

※ 위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정
협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한
시험결과입니다.

FPD08-02A(6)

210×297(mm)

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : eUzYGLcbkh0=

