

시험 성적서



한국화재보험협회 부설
방재시험연구원

성적서번호 : GK2015-0647
페이지 1 (총 8)



우) 12661 경기도 여주시 가남읍 경충대로 1030 TEL) 031-887-6600 FAX) 031-887-6610

1. 의뢰인

- 업체(기관)명 : (주)윈코 대표자 이 연 세
- 주 소 : 경상북도 경산시 진량읍 공단6로 65
- 접수일자 : 2015. 10. 27

2. 시 료 명 : 에스코(Roving cloth + e-glass fiber 160 kg/m², 25 mm) + 공간 400 mm

3. 시험일자 : 2015. 10. 27

4. 시험용도 : 성능시험

5. 시험방법 : KS F 2805 : 2014

6. 시험환경 : 온도 : (17 ± 1) °C, 습도 : (50 ± 5) % R.H.

7. 시험결과 :

시 험 항 목	시 험 결 과				비 고
	주파수(Hz)	흡음 계수(α_s)	주파수(Hz)	흡음 계수(α_s)	
흡 음 계 수	100	0.32	800	0.92	세부내용 : '시험내용' 참조
	125	0.59	1 000	0.95	
	160	0.59	1 250	0.98	
	200	0.61	1 600	0.95	
	250	0.69	2 000	1.02	
	315	0.79	2 500	1.00	
	400	0.67	3 150	1.06	
	500	0.73	4 000	1.02	
	630	0.86	5 000	1.04	

* 이 성적서의 내용은 시험 의뢰인에 의해 제공된 시료에 한하며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

확 인	실무자	승인자(기술책임자)
	성 명 : 양 우 진	성 명 : 정 재 군

한국인정기구 인정 한국화재보험협회 부설
방재시험연구원 장

※ 위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정
협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한
시험결과입니다.

FPD03-02A(4)

210×297(mm)